

## Materialien Standardwerte

Poole, 29.06.2016

Im Folgenden sehen Sie einen Überblick über gängige Werte der bei Multi Circuit Boards Ltd. verwendeten Materialien.

Die Qualität Ihrer Leiterplatte wird durch das Verwenden von technisch gleichwertigen Materialien gewährleistet (abhängig vom Lagerbestand, Weltmarkt). Auf Wunsch kann auch ein spezifisches Material definiert werden, was u.U. zu einer längeren Lieferzeit oder einer Preisanpassung führt.

		FR4 Standard	FR4 Hoch-TG	FR4 Halogenfrei	FR4 KF	Polyimid
TG	°C	≥ 135	≥ 170	≥ 140	≥ 135	≥ 230
CTE-z	ppm/°C	60	45	45	50	20
Dielektrizitätszahl $\epsilon_r$	bei 1MHz	4.6	4.8	4.7	4.7	3.4
Spannungsfestigkeit	KV/mm	45	55	50	45	125
Oberflächenwiderstand	MΩ	10 <sup>6</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>7</sup>	10 <sup>6</sup>
Kriechstromfestigkeit CTI	V	PLC3*	PLC3*	PLC3*	PLC1 / PLC0**	-
Td-Wert	°C	301	345	360	310	***
Cu-Haftung	N/mm	1,1 - 1,6	1.2	1.4	1.6	1.6
Flammbarkeitsklasse	UL-94	V0	V0	V0	V0	V0
Entspricht folgender Norm		IPC-4101	IPC-4101	IPC-4101	IPC-4101	IPC-4204

Je nach Verfügbarkeit,  
oder Kundenwunsch

z.B.	Isola Duraver Shengyi S1141 KingBoard 6160 Panasonic R-1766M NanYa FR4-86	Isola IS410 Shengyi S1000-2 Iteq IT180-A Panasonic R-1755V	Isola Duraver 156 Shengyi S1155 KingBoard 6162 Panasonic R-1566V	Isola Duraver KF Shengyi S1600	DuPont Pyralux Shengyi SF302  Panasonic R-F775
------	--	--	--	-----------------------------------	--

\* PLC 3 = 175V - 249V, für Berechnungen empfiehlt die Firma ISOLA den Wert 200

\*\* Kriechstromfestes Material - Standard: PLC 1 ≥ 400V, a.A. PLC 0 ≥ 600V

\*\*\* Empfohlene Betriebstemperatur: Standard 105°C, a.A. 210 °C (Arlon)

Wünsche Sie ein besonderes Material (z.B. Halogenfrei, Hoch-TG. Metallkern, BT Epoxy, Keramik oder PTFE), kontaktieren Sie uns bitte. Einen Überblick erhalten Sie auf unserer Webseite: [www.multi-circuit-boards.eu](http://www.multi-circuit-boards.eu)

*Der Inhalt dieses Datenblatts stellt typische Werte dar und ist nicht gleichzusetzen mit einer Garantie / Gewähr. Sprechen Sie bei kritischen Toleranzen bitte immer mit unserer Technik.*